

## RECUBRIMIENTO ACRÍLICO PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS

### TIPO DE PRODUCTO

**KEMCOVER SPORT** es un producto en emulsión base acrílica, formulado para recubrir superficies de canchas deportivas.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Para dar color y acabado a diversas superficies de concreto o asfalto, tales como:

- Canchas de tenis, voleibol y básquetbol.
- Áreas de juego infantiles y de recreo.
- Pistas de atletismo.
- Andadores y escaleras.
- Rampas y áreas en centros deportivos.

### PROPIEDADES

- Variedad de colores.
- Alta resistencia a rayos UV y a la abrasión.
- Adhiere en superficies de concreto y asfalto.
- Superficie y acabado anti-deslizante.
- Uso interior y exterior.
- Un solo componente.
- Base agua, es amigable con el medio ambiente.

### Preparación de la superficie

Lave la superficie con equipo de alta presión hasta dejar completamente limpio. Deje secar un día.

#### Asfalto

Repare grietas, oquedades y hundimientos con **KEMPRIMER SPORT**; prepare una mezcla por volumen de cinco partes de arena por una de **KEMCOVER SPORT**.

Deje secar un día y continúe con el paso siguiente.

#### Concreto

Resane grietas, oquedades, hundimientos y áreas dañadas con **KEMPATCH 2000**.

Si es necesario, escarifique con máquina shotblast o sandblast para dar a la superficie un perfil de anclaje similar al papel de lija # 100.

También puede utilizar el lavado con ácido muriático diluido con agua, enjuagando varias veces con agua limpia hasta neutralizar el ácido. Deje secar la superficie de 1 a 3 días antes de

aplicar **KEMCOVER SPORT**

### APLICACIÓN DE PRIMARIO

#### Asfalto y Concreto

Aplice **KEMPRIMER SPORT** con un rodillo a razón de 6 a 7 m<sup>2</sup>/L.

Deje secar 4 horas para continuar la aplicación.

### APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

Aplice **KEMCOVER SPORT** con un jalador de hule de hoja ancha, un rodillo y una brocha.

**Asfalto:** Primera mano a razón de 2 a 2.2 m<sup>2</sup>/L.

Segunda mano a razón de 2.2 a 2.5 m<sup>2</sup>/L.

**Concreto:** Primera mano a razón de 2.2 a 2.5 m<sup>2</sup>/L.

Segunda mano a razón de 2.5 a 3 m<sup>2</sup>/L.

Termine y afine la aplicación de la primera capa con rodillo en una dirección. Espere 4 horas para aplicar la segunda capa y termine la aplicación con rodillo en dirección transversal a la primera aplicación. Utilice la brocha para los lugares muy estrechos.

### TIEMPO DE SECADO

- Entre capas: 4 horas.
- Tráfico peatonal ligero: 24 horas.
- Tráfico peatonal constante: 36 a 48 horas.
- Secado total: 2 a 3 semanas.

### RECOMENDACIONES

- No aplicar si existe amenaza de lluvia.
- No aplicar en superficies con humedad.
- No está diseñado para tráfico vehicular.

Superficies de asfalto muy dañadas pueden requerir una nueva carpeta de 5 cm. de espesor. Permita que cure por 60 días y después aplique **KEMCOVER SPORT**.

### PRESENTACIÓN

- Cubeta de 19 L
- Tambor de 200 L
- Colores: Verde y Terracota; otros colores sobre pedido

**Vida de almacén:** Un año, en su envase original, almacenado bajo techo en lugar fresco y seco.

### PRECAUCIONES

- Siga los procedimientos de seguridad establecidos para el manejo de tambores.
- Para uso profesional.
- Manténgase alejado de los niños.

La información y las instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica, son producto de nuestra experiencia y resultado de múltiples pruebas de laboratorio apegadas a métodos, procedimientos y condiciones específicas. Como las condiciones de obra están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario evalúe el producto tomando en cuenta sus necesidades. Para más información al respecto, comuníquese al área técnica de **KEMPRO**.