

SELLADOR PROTECTOR REPELENTE PARA ACABADOS APARENTES**TIPO DE PRODUCTO**

KENREP 12 S es un sellador protector y repelente base solvente, para uso vertical.

CAMPO DE APLICACIÓN

KENREP 12 S esta diseñado para proteger superficies verticales nuevas o viejas, en interiores o exteriores, contra el agua, la intemperie y el polvo en:

- Concreto aparente.
- Cantera.
- Concreto con agregado expuesto.
- Acabados artificiales.
- Tabique aparente.
- Mármol si pulir.
- Block.

PROPIEDADES

- Repelencia total del agua.
- Repele el polvo y el hollín
- No forma película superficial
- No modifica el acabado original.
- Permite que la superficie respire.
- Disminuye la formación de hongos.
- No mancha.
- No altera el color.
- Económico por durabilidad.
- Fácil de aplicar.

INSTALACIÓN**Preparación de la superficie**

Las superficies a ser protegidas con **KENREP 12 S** deben estar secas, limpias, libres de materiales ajenos al sustrato como polvo, compuestos de curado o desmoldantes, grasas, aceites, pinturas o cualquier otro contaminante.

APLICACIÓN

Puede aplicarse con rodillo, brocha o con pistola de aire, a dos manos, iniciando de arriba hacia abajo. Ver tabla de rendimientos.

Aplique la primera mano uniformemente en toda la superficie; deje secar 4 horas y aplique la segunda mano. Si la superficie es muy porosa, aplique otra mano.

RENDIMIENTOS

TIPO DE USO	m2/L (por mano)
Concreto aparente	3 a 5
Cantera	3 a 5
Agregado expuesto	2 a 4
Tabique aparente	1 a 2
Mármol sin pulir	4 a 7
Acabados artificiales	4 a 6
Block	3 a 5

Estos rendimientos son una guía. Recomendamos efectuar una aplicación de prueba para cuantificar el consumo real de acuerdo al sustrato tratado.

RECOMENDACIONES

- Agite el producto antes de usar.
- No se aplique cerca de flamas, fuentes de ignición en altas temperaturas.
- Cierre bien el envase después de utilizarlo.
- La aplicación debe ser uniforme y sin chorros.
- Cubra cristales y perfiles metálicos para evitar que sean salpicados de **KEMREP BS**
- Si la preparación de la superficie se realiza con equipo de lavado a presión, espere de 3 a 4 días antes de la aplicación.
- Si el sustrato tiene grietas, resane y deje curar de 3 a 4 días antes de la aplicación.
- No sella grieta ni fisuras.
- No aplique **KEMREP 12 S** en superficies de concreto que tengan menos de 28 días.
- Limpie mecánicamente la superficie para quitar manchas y material suelto.
- No utilice detergentes ni limpiadores para la preparación de la superficie.
- No aplique **KEMREP 12 S** si hay amenaza de lluvia.
- Terminada la aplicación únicamente limpie el equipo con agua y detergente.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 4 L
- Cubeta de 19 L
- Tambor de 200 L

Color: Transparente.

Tiempo de vida: Un año, almacenado en su envase original cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES

- Utilice guantes de látex y lentes de seguridad
- Evite inhalar la niebla y los vapores
- Aplique en lugares bien ventilados
- No se almacene a la intemperie.
- Manténgase fuera del alcance de los niños. Para uso profesional.
- **KEMREP 12 S** es un producto inflamable, por lo que no debe estar cerca de flama ni de ninguna fuente de ignición.

La información y las instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica, son producto de nuestra experiencia y resultado de múltiples pruebas de laboratorio apegadas a métodos, procedimientos y condiciones específicas. Como las condiciones de obra están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario evalúe el producto tomando en cuenta sus necesidades. Para más información al respecto, comuníquese al área técnica de **KEMPRO**.